

M 3160

Saurer Spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis

Überarbeitung Februar 2001

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 3160 ist ein flüssiger, saurer, schäumender, vielseitig verwendbarer Spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis. **M 3160** enthält eine spezielle Kombination eines hohen Säuregehaltes kapillaraktiver Tenside und Solubilisierungsmitteln, welche den Schmutz porentief unterwandern und materialschonend von der zu reinigenden Oberfläche ablösen. **M 3160** kann überall dort eingesetzt werden, wo neutrale und alkalische Reinigungsmittel versagen.

Anwendungsgebiete

- M 3160** dient in manueller Arbeitsweise der Innenreinigung von Tankzügen aus Edelstahl und von Transportsilos aus Aluminium zur Entfernung von anorganischen und organischen Verschmutzungen wie z.B. Rost, Kalk, Kreide, Zement; Calciumchlorid, Graphit, Filterstaub, Kunststoffabrieb und Petrolkoks.
- M 3160** hat sich beim Einsatz in Schaumgeräten zur Entfernung von Wäscheweichspülmitteln in Tankzügen aus Edelstahl in der Praxis bestens bewährt.
- M 3160** kann auch zur Innenreinigung von Tankzügen aus Edelstahl direkt über die Hochdruckspritzköpfe eingesetzt werden, um kurz- oder langkettige Fettsäuren (z.B. Stearin-Fettsäuren) erfolgreich zu entfernen.
- M 3160** ist sehr gut geeignet, um im Sanitär- und Schwimmbadbereich Kalkablagerungen sowie Öl-, Fett-, Kosmetikrückstände und Algenreste zu entfernen.
- M 3160** kann auch zur Entkalkung von Gegenständen aus Edelstahl im Tauchverfahren eingesetzt werden.
- M 3160** eignet sich zur Entfernung von Oberleitungsabrieb auf Planen und Lacken.
- M 3160** wird zur Reinigung von Straßenbahnen, Omnibussen und LKW im Sprühverfahren oder in säurestabilen Bürstenwaschanlagen eingesetzt.

Anwendungskonzentration und Anwendungstemperatur

Zu a) Ca.	10 – 50 %	bei ca.	20 °C
Zu b) Ca.	10 – 20 %	bei ca.	20 °C
Zu c) Ca.	1 – 2 %	bei ca.	70 – 80 °C
Zu d) Ca.	5 – 20 %	bei ca.	20 – 40 °C
Zu e) Ca.	25 – 50 %	bei ca.	40 – 60 °C
Zu f) Ca.	2 – 10 %	bei ca.	20 °C
Zu g) Ca.	2 – 10 %	bei ca.	20 °C

Kontaktzeit

Je nach Anwendungsgebiet, Verschmutzungsart und Werkstoff sollte mit einer Kontaktzeit von ca. 2-10 Minuten gearbeitet werden.

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift greift die **M 3160**-Anwendungslösung, die üblicherweise bei den genannten Anwendungsgebieten vorkommenden Werkstoffe nicht an.

Bei der Reinigung von empfindlichen Lacken oder speziellen Aluminiumlegierungen sollte vor Reinigungsbeginn an einer kleinen Randfläche des zu reinigenden Gegenstandes die Eignung der **M 3160**-Anwendungslösung überprüft werden.

Bei der Reinigung von kupfer- und siliziumhaltigen Aluminium- oder Magnesium-Legierungen ist grundsätzlich die Möglichkeit vorhanden, daß bei einer zu hohen **M 3160**-Anwendungskonzentration eine dunkle Schmandschicht entsteht.

M 3160

Saurer Spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis

Überarbeitung Februar 2001

Seite 2 von 2

Wichtiger Hinweis

M 3160 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden.

Inhaltsstoffe

Phosphorsäure, Lösungsvermittler, höherwertige Alkohole und biologisch abbaubare Tenside.

Gefahrenhinweise

R 34, verursacht Verätzungen.

Vorsicht! **M 3160** enthält mehr als 25 % Phosphorsäure!

Gefahrensymbol: C „ätzend“

Sicherheitsratschläge

S 2, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26, bei Berührung mit den Augen bei gespreizten Lidern sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 27, beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 28, bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

S 36/37/39, bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

S 45, Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und EG-Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden.